



## SUNGARD Solar Bronze

SUNGARD Solar Bronze saa sävynsä metallisoinnista, jossa käytetään ruostumattonta terästä ja kuparia, jotka kiinnitetään huipputeknologisella elkosointimenetelmällä. Tällä metodilla saadaan aikaan ulkoapäin tummentavat SUNGARD Solar Bronze kalvot, joilla on yhtä hyvät lämmöntorjuntavoimaisuudet kuin heijastavilla hopeakalvoillakin.



- 2-kerroksinen, eloksointimenetelmällä valmistettu kalvo
- Loistava tuote sekä kotiin että konttoriin
- Voidaan käyttää sekä yksinkertaisella tasolasilla että kaksinkertaisella lämpölasilla\*
- Voimakas naarmunsuojakerros
- 10 vuoden takuu

	Kirkas kaksinkertainen lasi 2x3mm				Kirkas yksinkertainen lasi 6mm			
	Ei kalvoa	SB 20	SB 35	SB50	Ei kalvoa	SB 20	SB 35	SB 50
Varjostuskertoin	0,89	0,36	0,49	0,79	0,95	0,39	0,51	0,76
Ultravioletivalon läpäisy	56 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %	75 %	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Emissiivisyys	0,84	0,68	0,63	0,87	0,84	0,82	0,83	0,86
Näkyvän valon läpäisy	81,2 %	16,5 %	34,2 %	55,7 %	88,1 %	17,9 %	33,3 %	59,8 %
Näkyvän valon heijastuma	14,7 %	41,6 %	29,3 %	16,4 %	8,0 %	29,5 %	19,2 %	10,3 %
Aurinkoenergian heijastuma	12,8 %	43,6 %	33,9 %	13,5 %	7,1 %	22,1 %	14,7 %	8,2 %
Kokonaissäteilyn imeytyvyys	16,8 %	48,4 %	45,9 %	37,3 %	15,4 %	61,6 %	56,8 %	38,6 %
Kokonaissäteilyn läpäisy	70,5 %	8 %	20,1 %	49,2 %	77,5 %	16,3 %	28,5 %	53,2 %
Aurinkoenergian torjunta	22,9 %	68,7 %	57,4 %	31,3 %	17,5 %	66,1 %	55,6 %	35,6 %

\* noudattaen SunGard asennusohjeita